

PRODOTTO	FRESCO	SPO N° 88
DESCRIZIONE	Smalto brillante per vasche in ferro e cemento contenenti acqua dolce e marina.	
UTILIZZAZIONE	Pittura professionale per piscina .	
RESISTENZA	All'atmosfera marina/industriale All'abrasione All'acqua contenente tracce di acido solforico Agli agenti di natura alcalina (cloro) Immersione in acqua	eccellente buona buona buona ottima
DILUIZIONE	Diluyente NS 840 universale per sintetici o diluyente per clorocaucciù. 10/20% a pennello 20/25% a spruzzo	
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI	<p>Acciaio nuovo -trattamenti con prodotto di fondo con funzione antiruggine. Calcestruzzo nuovo – Pulito, depolverato, stagionato, asciutto, dotato di buona resistenza meccanica. Se assorbente dare una o più mani di fondo con nostro impregnante ISOPLAST ISP 27 in maniera che la superficie, dopo il trattamento, appaia lucida. Se assolutamente non assorbente irruvidire o sabbare la superficie prima di procedere come per il calcestruzzo nuovo.</p> <p>Superfici già verniciate con Fresco – assicurarsi che la vecchia pittura sia pulita e ben aderente, sciacquare con acqua e pulire con diluyente NS.840 o nitro, applicare Fresco. Residui calcarei biancastri, generalmente, possono essere puliti con acido diluito, lasciar reagire l'acido alcune ore e risciacquare bene sino a neutralizzazione.</p> <p>Superfici già verniciate con prodotto sconosciuto – assicurarsi che la vecchia pittura sia pulita e ben aderente, irruvidire ad umido con carta abrasiva, lavare con diluyente nitro o similari. Applicare Fresco. E' sempre opportuno effettuare un test di strappo, con nastro adesivo da imballaggio sul prodotto ben essiccato e sezionato in quadretti di lato pari a dieci volte lo spessore applicato, prima di effettuare il lavoro: i quadretti non devono essere asportati dallo strappo del nastro adesivo.</p>	
COLORI	Azzurro chiaro E10, Blu elettrico E15, verde acquamarina, nero traccia.	
TIPO DI PRODOTTO PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	Monocomponente pronto all'uso. Agitare accuratamente fino a colore e consistenza uniformi.	
COMPOSIZIONE	A base di pura resina al clorocaucciù senza alcuna modifica.	
PESO SPECIFICO	1,25 (± 0,03) Kg / litro	
ASPETTO DEL FILM	Lucido.	
ESSICCAZIONE 23°C - 50% UR	2 ore al tatto 12 ore per la ricopertura Variabile in funzione delle condizioni atmosferiche.	
RESIDUO SECCO	33% in volume	
CONSUMO TEORICO	85 ml /m ² pari a circa 12 m ² / l (pratico 8/10 m ² /l)	
SPESSORE PER STRATO	30 µ	
CONFEZIONI DI VENDITA	14 e 5 litri	
STOCCAGGIO IN MAGAZZINO	Si conserva un anno in luogo fresco, asciutto, ventilato lontano da scintille e cariche elettrostatiche.	