

PRODOTTO	INCAPSULANTE 03V	cod. IV Scheda N°1
DESCRIZIONE	Rivestimento incapsulante di tipo D (in conformità al D.M. 20-08-1999 concernente le normative e le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica per l'amianto)	
COLORE	Tracciato verde	
MODALITA' APPLICATIVE	Spruzzo convenzionale o airless	
SPESSORE DEL FILM SECCO	A penetrazione nel supporto	
DILUIZIONE	Pronto all'uso	
NUMERO STRATI	Uno	
RESA	Quantità prescritta 50 g per m ² valore calcolato su lastra di Eternit in medio stato di conservazione ma variabile in maniera direttamente proporzionale all'assorbimento del supporto.	
TEMPO DI ESSICCAZIONE	4-6 ore (con 23°C ed UR 50%)	
CONDIZIONI DEL SUPPORTO PRIMA DEL TRATTAMENTO	Secco, anche sporco o con presenza di licheni purché qualsiasi corpo estraneo presente sulla superficie sia aderente ed asciutto.	
CONDIZIONI DEL SUPPORTO DOPO IL TRATTAMENTO	L'apparenza della superficie trattata deve apparire leggermente satinata.	
CONDIZIONI APPLICATIVE	Temperatura ambientale e del supporto compresa tra i 5°C e i 35°C Umidità relativa minore dell'80%.	
PRECAUZIONI	Il prodotto teme il gelo, non applicare se si prevede che le condizioni atmosferiche nelle sei ore successive all'applicazione possano essere differenti da quelle prescritte per l'applicazione.	