



# DEX SPATOLATO

RIVESTIMENTO PLASTICO  
CONTINUO A SPESSORE



**DESCRIZIONE:** Rivestimento plastico continuo ad effetto granulato uniforme. Disponibile in tre spessori corrispondenti alla grana: 1 - 1,5 - 3 mm. Buona traspirazione ed ottima adesione su tutti i materiali edili adeguatamente preparati.

**UTILIZZAZIONE:** Rivestimento estetico protettivo di muri con intonaci frattazzati sia grossolani sia fini.

**RESISTENZA:** Ottima all'esterno ed all'interno, alla luce ed alle intemperie.

**CONDIZIONI APPLICATIVE:** Temperatura ambiente e del supporto compresa tra 8 e 35°C umidità relativa inferiore all'80%. Non applicare in pieno sole o con vento battente. Nelle 24 ore traspirano 90 g. di vapor d'acqua per m<sup>2</sup> (ASTM E96 : 1 mm)

**PESO SPECIFICO:** 1,72 ± 0,05 Kg/litro

**DILUIZIONE:** Pronto all'uso, se necessario con acqua fino al 3%.

**PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI:** Facciate pulite, asciutte e spazzolate, esenti da particelle friabili non perfettamente aderenti. Se necessario uniformare gli assorbimenti con ISOLANTE ERRE o consolidare con ISOPLAST. Su muri particolarmente lisci per evitare che il trascinamento dei granelli contenuti nel prodotto lascino tracce dare una ulteriore mano di fondo con QUARZO LISCIO.

**APPLICAZIONE:** Spatola, rullo, spruzzo. (stendere con spatola d'acciaio, per conferire un orientamento uniforme ripassare con spatola di plastica).

**COMPOSIZIONE:** Quarzo sferoidale, graniglia di marmo, resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti con alta stabilità alla luce e all'atmosfera inquinata.

#### RESA TEORICA

**1 mm:** 1,9 + 0,3 Kg/m<sup>2</sup>

**1,5 mm:** 3,2 + 0,3 Kg/m<sup>2</sup>

**3 mm:** 4 + 0,3 Kg/m<sup>2</sup> Rese riferite all'applicazione a spatola.

**COLORI:** Bianco e cartella colori RIVESTIMENTI MURALI e CENTRI STORICI

**CONFEZIONI:** 20 Kg.

**STRATI PRESCRITTI:** Un solo strato su sottofondo colorato basta a coprire ed uniformare la parete, il prodotto uniforma perfettamente la finitura sfracionata rendendo inutile la consueta finitura fine dell'intonaco.

**NOTE DI SICUREZZA:** Il prodotto non necessita di scheda di sicurezza ai fini delle vigenti normative. Osservare comunque le normali precauzioni, non ingerire se contamina gli occhi lavare abbondantemente acqua corrente per parecchi minuti. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

**VOCE DI CAPITOLATO:** Applicazione di rivestimento plastico continuo QUARZO DEX SPATOLATO della Starlack a base di quarzo mica e graniglie di marmo da applicarsi in unica mano con spatola di acciaio sull'intonaco stagionato, con un consumo medio di 2Kg. per m<sup>2</sup> previa mano a pennello di sottofondo QUARZO LISCIO in tinta.

**COV:** Sottocategoria BA/c (vedi Tabella pag. 64)



Le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono alla nostra migliore esperienza, e sono da intendersi indicazioni di puro carattere generale e quindi non possono considerarsi valide in assoluto ma da verificare sul caso specifico, pertanto non assumiamo alcuna responsabilità.