



IDROPLIOLYTE

RIVESTIMENTO PER ESTERNO
ALLA PLIOLITE AD ACQUA



DESCRIZIONE: Emulsione elastomerica idrodiluibile con durata e resistenza alle intemperie simile a quella dei prodotti base solvente, dotata di proprietà antimuffa ed antialga.

UTILIZZAZIONE: Preservazione e decorazione di paramenti murari di edifici antichi e moderni, resiste alle intemperie a lungo in ambienti marini e montani anche su superfici non verticali.

PRERPARAZIONE DEL SUPPORTO: Assicurarsi che il supporto sia ben coeso, stagionato privo di sporcizia e contaminanti. Vecchi rivestimenti devono essere lavati o asportati se sfarinanti con idropulitrice ad alta pressione. In caso di alto assorbimento applicare una passata di ISOLANTE STARSILOX o del prodotto stesso più diluito. Vedi notizie su MURO:IMPREGNAZIONE DEL SUPPORTO MURARIO.

DILUIZIONE: 5/10% d'acqua ca.

ESSICCAZIONE: 60' al tatto, sovraverniciabile 12 ore, secco ca. 7 gg. (20°C-60%UR.)

RESA: Su fondo liscio 9-10 m²/l (due mani)

CONDIZIONI APPLICATIVE: Temperatura atmosferica e del supporto tra 5 e 30°C UR. < 75%

ASPETTO: Liscio matto

LAVABILITA': Oltre 25.000 colpi di spazzola.

ATTREZZI: Pennello, rullo, spruzzo

CONFEZIONI: 10 - 4 - 0,750 litri

CONSERVAZIONE: 12 mesi in luogo fresco ed asciutto al riparo del gelo

INDICAZIONI DI SICUREZZA: Il prodotto non contiene sostanze o preparati nocivi ovviamente dovranno essere prese tutte le normali precauzioni per non ingerire accidentalmente, la normativa vigente non prescrive alcuna etichettatura di sicurezza, per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza VOC 40 g/litro.

Classe C pitture per pareti esterne di supporto minerale.

COV: Sottocategoria BA/c (vedi Tabella pag. 64)



Le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono alla nostra migliore esperienza, e sono da intendersi indicazioni di puro carattere generale e quindi non possono considerarsi valide in assoluto ma da verificare sul caso specifico, pertanto non assumiamo alcuna responsabilità.