



QUARZO DEX LISCIO

RIVESTIMENTO PLASTICO
CONTINUO



DESCRIZIONE: Pittura plastica al quarzo caratterizzata da un buon potere riempitivo, buona traspirazione e dall'aspetto opaco mascherante. Nella versione "Acrilsilossanica" si ha un notevole aumento di idrorepellenza e traspirabilità. Si ottimizza anche la resistenza in ambienti dove il clima è caratterizzato da agenti aggressivi (salsedine nelle zone di mare, neve nelle zone montane etc).

USO: Decorazione e protezione alle intemperie di facciate in muratura. Di aspetto uniforme matto, è particolarmente indicata per applicazioni su muri vecchi con superficie irregolare dei quali non evidenzia le superfici non perfettamente piane.

COMPOSIZIONE: Legante stirolo acrilico in dispersione acquosa. Extender al quarzo ventilato. Pigmentato esclusivamente con ossidi resistenti alla luce.

RESIDUO SECCO: 50 ± 1% in volume.

PESO SPECIFICO: 1,55 Kg / litro. (valore medio per colore).

RESA PRATICA: Circa 5 m²/ litro, finito con due mani. (colore bianco)

COLORE: Vedi cartella colori Rivestimenti tinte pronte o i 250 colori delle mazzette Centri storici e Tinte Delicate. Disponibile nel sistema tintometrico "STARMIX" con oltre 30.000 tinte.

CONFEZIONI: litri 13 - 4 - 0.750

RESISTENZA DELLA PELLICOLA: Ottima alle intemperie ed agli alcali deboli.

CONSERVAZIONE: In ambiente con temperatura tra 5°C e 35°C. Con il contenitore sigillato 12 mesi.

APPLICAZIONE: Pennello - rullo - spruzzo convenzionale - spruzzo airless.

DILUIZIONE: acqua 20% .

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO MURARIO: Asportare meccanicamente o con SVERNICIATORE STARLACK vecchie pitture preesistenti facilmente distaccabili e particelle friabili. Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto depolverato, se assorbente o diseguale, applicare a seconda dello stato, una mano di consolidante ISOPLAST o fissativo ISOLANTE ERRE. Su Intonaco nuovo: Spazzolare ed assicurarsi che il supporto sia perfettamente stagionato, asciutto, limitatamente assorbente. In caso di assorbimento nullo applicare il fondo promotore di adesione ERACLES.

VOCE DI CAPITOLATO: Applicazione, con un consumo minimo di 200 ml / m² sul supporto ben stagionato, di due mani di idropittura acrilica al quarzo QUARZO DEX LISCIO previa una passata di sottofondo impregnante incolore ISOLANTE ERRE

COV: Sottocategoria BA/c (vedi Tabella pag. 64)



Le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono alla nostra migliore esperienza, e sono da intendersi indicazioni di puro carattere generale e quindi non possono considerarsi valide in assoluto ma da verificare sul caso specifico, pertanto non assumiamo alcuna responsabilità.