



# STARSILOX

MARMORINO - TONACHINO  
SPATOLATO



**DESCRIZIONE:** Rivestimento a spessore acrilossilossanico insaponificabile microporoso resistente alle piogge acide, dotata di alta permeabilità e basso assorbimento d'acqua.

**UTILIZZAZIONE:** Protezione permanente e decorazione delle facciate dove si richieda al contempo protezione all'acqua meteorica e un buon coefficiente di permeabilità al vapore acqueo proveniente dall'interno della parete.

**SUPPORTI:** Intonaco civile, mattoni e pietra, vecchie pitture, calcestruzzo a vista, pannelli prefabbricati, rasature cementizie, gesso e cartongesso.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** Asportare tutte le parti incoerenti, si consiglia intonacare e stuccare con prodotti traspiranti per accordarli con le medesime qualità di STARSILOX. Lasciar stagionare, dare una mano di isolante silossanico STARSILOX SOTTOFONDO. Lasciare asciugare e procedere con due mani di STARSILOX con intervallo tra loro di almeno di 12 ore. Su muri particolarmente lisci per evitare che il trascinarsi dei granelli contenuti nel prodotto lascino tracce rigate dare una ulteriore mano di fondo con il prodotto stesso diluito.

**RISANAMENTO DI MURO AMMALORATO:** asportare vecchie pitture deteriorate, carteggiare macchie di muschio e/o muffa, disinfettare con una soluzione al 3% di sodio ipoclorito (candeggina), lasciar asciugare ed applicare una passata di ISOLANTE SILOSSANICO miscelato con il 20% di PRESERVANTE ANTIMUFFA 6041. Non applicare mai STARSILOX miscelato con l'isolante.

**DILUIZIONE:** Il prodotto è pronto all'uso.

**CONDIZIONI DEL SUPPORTO:** Muro sano, asciutto, ben coerente con alcalinità residua massima pH 11.

Il supporto deve essere ben stagionato ed asciutto.

**PERMEABILITA' AL VAPORE:** 155 g / m<sup>2</sup> / d

**PERMEABILITA' ALL'ACQUA:** Impermeabile secondo la norma UNI 8307/08.

**RESA** (riferita all'applicazione a spatola):

Tipo 1 mm : 2 ± 0,3 Kg/m<sup>2</sup>

Tipo 1,5 mm : 3,2 ± 0,3 Kg/m<sup>2</sup>

Tipo 3 mm : 4 ± 0,3 Kg/m<sup>2</sup>

**CONDIZIONI APPLICATIVE:** Temperatura atmosferica e del supporto compresa tra 10 e 35°C ed UR.<80%

**COLORI:** Campionario RMP, mazzetta colori centri storici.

**ASPETTO:** Granuloso uniforme, variabile secondo le modalità applicative

**ATTREZZI:** Spatola.

**VOCE DI CAPITOLATO:** Su intonaco fracassato applicazione di uno strato a spatola di rivestimento a spessore con effetto granuloso uniforme, microporoso a base di granelli di marmo, resine acrilossilossaniche e pigmenti stabili alla luce, applicato a spatola, STARSILOX SPATOLATO della Starlack. Superfici assorbenti devono essere impregnate preventivamente con un amano di sottofondo impregnante consolidante STARSILOX SOTTOFONDO.

**COV:** Sottocategoria BA/c (vedi Tabella pag. 64)

**NB:** Richiedere Scheda tecnica specifica per tipologia di prodotto.



Le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono alla nostra migliore esperienza, e sono da intendersi indicazioni di puro carattere generale e quindi non possono considerarsi valide in assoluto ma da verificare sul caso specifico, pertanto non assumiamo alcuna responsabilità.