



# STARSILOX

IDROPITTURA  
ACRIL-SILOSSANICA



**DESCRIZIONE:** Idropittura insaponificabile microporosa acril-silossanica resistente alle piogge acide ed ai microrganismi, dotata di alta permeabilità e basso assorbimento d'acqua. Facilissima applicazione con buona uniformità di tinta e possibilità di ripresa.

**UTILIZZAZIONE:** Protezione permanente e decorazione delle facciate dove si richieda al contempo protezione all'acqua meteorica e un buon coefficiente di permeabilità al vapore acqueo proveniente dall'interno della parete.

**COLORE:** Campionario E mazzetta centri storici.

**RESA:** Con un litro si coprono 7/9 m<sup>2</sup> con due mani su supporto liscio, variabile in funzione dello stato fisico della superficie.

**DILUIZIONE:** Aggiungere il 30% ca. d'acqua potabile per applicazione a pennello.

**PULIZIA ATTREZZI:** Gli attrezzi si lavano con acqua di rubinetto, meglio se è calda.

**LAVABILITA':** 10.000 colpi di spazzola.

**ATTREZZI:** Pennello di setola pura o rullo a pelo rasato.

**ESSICCAZIONE:** Al tatto 2-3 ore, riverniciabile dopo 12 ore con basso tenore d'umidità

**CONDIZIONI DELSUPPORTO:** Muro sano, asciutto, ben coerente con alcalinità residua massima pH 11.

Il supporto deve essere ben stagionato ed asciutto. Temperatura atmosferica e del supporto compresa tra 10 e 35°C ed UR.<80%

**SUPPORTI E PREPARAZIONE:** Intonaco civile, mattoni e pietra, vecchie pitture, calcestruzzo a vista, pannelli prefabbricati, rasature cementizie, gesso e cartongesso. Asportare tutte le parti incoerenti, si consiglia intonacare e stuccare con prodotti traspiranti per accordarli con le medesime qualità di STARSILOX. Lasciar stagionare, dare una mano di isolante silossanico STARSILOX SOTTOFONDO. Lasciare asciugare e procedere con due mani di STARSILOX con intervallo tra loro di almeno di 12 ore. Risanamento di muro ammalorato – asportare vecchie pitture deteriorate, carteggiare macchie di muschio e/o muffa, disinfestare con una soluzione al 3% di sodio ipoclorito (candeggina), lasciar asciugare ed applicare una passata di ISOLANTE SILOSSANICO miscelato con il 20% di PRESERVANTE ANTIMUFFA 6041. **Non applicare mai STARSILOX miscelato con l'isolante.**

**PERMEABILITA' AL VAPORE:** 232 g/m<sup>2</sup>/d

**PERMEABILITA' ALL'ACQUA:** Impermeabile secondo la norma UNI 8307/08.

**ASPETTO:** Liscio, opaco.

**CONFEZIONI:** 4 - 13 litri.

**CONSERVAZIONE:** 12 mesi in luogo fresco ed asciutto al riparo dal sole e dal gelo

**INDICAZIONI DI SICUREZZA:** Il prodotto non contiene componenti ritenuti pericolosi dalle vigenti leggi, non è classificato ai fini della etichettatura di sicurezza, ovviamente dovranno essere prese tutte le normali precauzioni per l'uso di normali idropitture.

**VOCE DI CAPITOLATO:** Pulire le superfici da trattare, asportando tutte le parti in fase di distacco. I supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Applicazione di due passate di l'idropittura insaponificabile microporosa acril-silossanica STARSILOX della Starlack con legante a base di resine acril-silossaniche e pigmenti stabili alla luce. Superfici assorbenti devono essere impregnate preventivamente con sottofondo impregnante consolidante STARSILOX SOTTOFONDO.

**COV:** Sottocategoria BA/c (vedi Tabella pag. 64)



Le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono alla nostra migliore esperienza, e sono da intendersi indicazioni di puro carattere generale e quindi non possono considerarsi valide in assoluto ma da verificare sul caso specifico, pertanto non assumiamo alcuna responsabilità.