



WALL KOTE

PITTURA ALLA PLIOLITE®
ANTICARBONATAZIONE PER ESTERNO



DESCRIZIONE: Pittura anticarbonatazione per esterni Pliolite® in soluzione di solvente, insaponificabile, impermeabile all'acqua conservando una leggera permeabilità al vapore, antimuffa, con eccezionale adesione e resistenza alle intemperie.

UTILIZZAZIONE: Particolarmente adatto per cemento faccia vista, intonaco, fibrocemento e pietra, effetto isolante contro macchie di nicotina, fuliggine, e piccole infiltrazioni d'acqua. Grande resistenza alla salsedine ed alla atmosfera industriale.

APPLICAZIONE: Pennello, rullo, spruzzo applicabile sino a temperatura ambiente minima di 0°C.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI: I supporti devono essere particolarmente solidi, impregnati con una o più passate di ISOPLAST sino a che, bagnando il supporto, esso non assorba assolutamente più acqua. Trattandosi di un prodotto a solvente potrebbe essere da esso rimosso l'eventuale vecchio rivestimento per cui sarà bene testare l'adesione del ciclo su vecchie pitture con una prova di strappo con nastro adesivo. Eliminare residui di olio, sporco e microrganismi, parti incoerenti, spazzolare e procedere con applicazione del sottofondo incolore ISOPLAST sino a saturazione dell'assorbimento del supporto, applicare due mani incrociate di WALL-KOTE.

DILUIZIONE: A pennello - con Sinergin 1° mano 20/25% 2° mano 15/20% - A rullo - con Sinergin 10%

CONFEZIONI DI VENDITA 20 - 5 Kg.

COLORI: Bianco più colori cartella Rivestimenti Murali RMP.

CONSERVAZIONE: Un anno ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

STRATI PRESCRITTI: Due.

PESO SPECIFICO: da 1,32 ± 0,05 a 1,52 ± 0,05 variabile in funzione del colore

RESA TEORICA: 7/8 m² per Kg

EFFETTO ESTETICO: Serico matto

TIPO DI LEGANTE: Copolimero ACRILATO "PLIOLITE®" marchio registrato della Good-Year Tire & Rubber Co, Akron USA.

ESSICCAZIONE: Circa un'ora al tatto con 23°C e 50% UR. 24 ore in profondità, dopo di che è possibile dare la 2° mano.

CONDIZIONI APPLICATIVE: Temperatura ambientale e del supporto compresa tra 0 e 35 °C umidità relativa <80%. Umidità massima contenuta nel supporto 3%.

PRECAUZIONI: Nella finitura di Klinker o materiali lapidei evitare di tirare o stendere troppo la seconda mano nelle applicazioni a pennello, ciò per evitare di sciogliere lo strato sottostante. Il prodotto contiene solventi, nelle applicazioni all'interno aerare bene il locale. Consultare la relativa scheda di sicurezza. Un leggero sfarinamento nel tempo è fisiologico e non pregiudica le qualità protettive del prodotto verniciante.

COV: Sottocategoria BS/i (vedi Tabella pag. 64)



Le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono alla nostra migliore esperienza, e sono da intendersi indicazioni di puro carattere generale e quindi non possono considerarsi valide in assoluto ma da verificare sul caso specifico, pertanto non assumiamo alcuna responsabilità.